

TECHNICKÝ LIST
ARDESIA**Charakteristika**

ARDESIA firmy Oikos je inovativní dekorativní řešení, které z nového pohledu objevuje strukturu a barevnost přírodního kamene - břidlice. Exkluzivní strukturální dekorace nabízí nové moderní řešení, výraznou osobitost, vysokou kvalitu a eleganci. ARDESIA umožňuje vytvářet nepřeborné množství barevných variací odstínů metalického vzhledu, při zachování otěruodolnosti, omyvatelnosti a paropropustnosti.

Výrobek je nehořlavý a je šetrný k lidem a životnímu prostředí.

Technická charakteristika je blíže specifikována v technických listech výrobků uvedených v aplikační metodě.

Použití

Dekorace interiérových povrchů.

Příprava povrchu

Povrch, který má být dekorován očistíme, odstraníme odlupující se části a provedeme vyspravení povrchu. Nasákové povrchy zpenetrujete nátěrem NEOFIX nebo CRILUX firmy Oikos. Nerovné povrchy vyrovnejte vyrovnávacím tmelem. Následně aplikujte nátěr FONDO MURALES firmy Oikos.

Aplikační metoda

Na připravený podklad aplikujte štětkou nebo válečkem s krátkým vlasem silnější vrstvu (cca 1mm) materiálu KREOS firmy Oikos v přibližně stejné síle.

Okamžitě pokračujte v práci a pomocí tampónu (art.102) vytvářejte souběžné rýhované tahy (vodorovně nebo svisle). Průběžně kontrolujte, aby byl tampon čistý, bez přebytečného materiálu, abyste dosáhli homogenního vzhledu dekorovaného povrchu.

Počkejte 10 -15 minut a nechte materiál na povrchu zavadnout. Poté lehkým tlakem na plochu nerezového hladítka ve směru vytvořených rýh dekorovanou plochu zahlazujte. Počkejte 10 - 12 hodin dokud povrch nezaschne a poté jej lehce přebruste smirkovým papírem č.120.

Dokončení / ochrana

ARDESIA s finální úpravou PALLAS: nátěr PALLAS zředěný 15-20% vodou aplikujte štětcem na připravenou strukturu. Vždy dodržujte směr vytvořených rýh. Okamžitě stejným náradím bez materiálu vytvořte finální efekt. Abyste dosáhli plnější a hladší konečné povrchové úpravy, naneste druhý nátěr PALLAS po 2 - 4 hodinách. Pro vyšší ochranu povrchu použijte ochranný nátěr (viz technické údaje): WATINS LUX nebo IGROLUX firmy Oikos.

ARDESIA s finální úpravou NOVALIS FERROMICACEO:

vždy dodržujte směr vytvořených rýh, aplikujte štětcem vrstvu materiálu NOVALIS FERROMICACEO firmy Oikos, zředěného max. 20% vodou. Okamžitě stejným náradím bez materiálu vytvořte finální efekt.

Abyste dosáhli plnější a hladší konečné povrchové úpravy, naneste druhou vrstvu NOVALIS FERROMICACEO po 2 - 4 hodinách.

Pro zvýraznění struktury je zajímavé „strhnout“ vyvýšené plochy hranou hladítka. V tomto případě je možné nanášet vrchní materiál pouze v 1 nátěru.

Pro vyšší ochranu povrchu použijte ochranný nátěr (viz technické údaje): NOVALIS FERRO PROTETTIVO firmy Oikos.

Technické údaje pro aplikaci

Ředění: KREOS: připraveno k použití
PALLAS: ředění 15-20% vodou
NOVALIS FERROMICACEO: ředění 20% vodou

AVIS COLOR s.r.o.

Liberec +420 777212111	Praha +420 777810357	Plzeň +420 777810363	Brno +420 777810356	Ostrava +420 777810361	Bratislava +421 905712809
---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------

www.oikos.cz **www.aviscolor.cz**

Vydatnost:	KREOS: 2-3 m ² /l PALLAS: 12-14 m ² /l v jednom nátěru NOVALIS FERROMICACEO: 12-14 m ² /l v jednom nátěru
Aplikační nářadí:	štetka, váleček, tampón, nerezové hladítko
Ochranné nátěry:	ARDESIA s úpravou PALLAS: WATINS LUX nebo IGROLUX ARDESIA s úpravou NOVALIS FERROMICACEO: NOVALIS FERRO PROTETTIVO

Firma Oikos s.r.l. garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Oikos nenesе žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby Oikos prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.

AVIS COLOR s.r.o.Liberec
+420 777212111Praha
+420 777810357Plzeň
+420 777810363Brno
+420 777810356Ostrava
+420 777810361Bratislava
+421 905712809